

CEMENTO RÁPIDO

FIXATION
RÁPIDE

Obturation des fuites d'eau.

Réparations dans les canalisations.

Travaux d'urgence

Ancrages et étanchéité rapide.



by **GECOL**

Description et utilisations du produit

Ciment à prise rapide, adapté pour les fixations et les encastresments demandant une mise en service immédiate.

Indiqué pour tout type de travaux de maçonnerie requérant une résistance élevée à court terme, dans des travaux tels que : ancrages, disposition de cadres, règles, tuyauteries, charnières, fixation de mobilier urbain (signalisations, couvercles de bouches d'égout, évacuations des eaux, etc.), en contact avec l'eau ou dans des environnements avec un degré d'humidité élevé.

Pour stopper ou boucher rapidement des fuites d'eau. Adapté pour l'application sur les supports humides. Remplir et réparer les conduits et réservoirs de béton.

'À prise rapide'

À mélanger avec du sable de 1 à 3 volumes pour faire des mortiers rapides à enduire.

Il peut être utilisé indifféremment à l'intérieur et à l'extérieur.



Mode d'emploi

- 1 Réparer et nettoyer le support.
- 2 De l'eau à ajouter 0,500 litres / sac 1,5 kg.
- 3 Application manuelle.
- 4 Temps de prise 3-6 minutes.
- 5 Nettoyer les outils avec de l'eau.

Recommandations

Température d'application : de +5°C à +30°C.

Mélanger et appliquer rapidement.

Appliquer avec une truelle ou une spatule.

En cas d'utilisation pour obstruer des conduits d'eau, mélanger rapidement avec de l'eau afin d'obtenir une pâte consistante.

Une fois la prise commencée, appliquer le produit rapidement (en utilisant du plastique ou des gants de caoutchouc) sur l'endroit à boucher en maintenant une certaine pression jusqu'à ce que le produit soit totalement pris.

Ne pas gâcher à nouveau, une fois que la prise a commencé. Éviter l'excès d'eau.

Ne pas utiliser sur les supports de plâtre.

Caractéristiques

Couleur : Gris.

Résistant aux intempéries et à l'humidité.

Temps de prise : Approx. 3 à 6 minutes.

Ne se retracte pas et ne fissure pas une fois pris.

Imperméable.

Développe de hautes résistances rapidement (15 min).

Conservation 1 ans dans des conditions normales.

Consommation

Varie selon le type de mortier et d'application.

Consommation théorique : 1,5 kg/m² pour mm d'épaisseur.

Conditionnement

Sac en polypropylène à l'intérieur de 1,5 kg dans seau en plastique et palettes avec 160 seaux (240 kg).

Sac en polypropylène à l'intérieur de 4,5 kg (3 x 1,5 kg) dans seau en plastique et palettes avec 105 seaux (472,5 kg).

Conseil de prudence



Mention de danger

- H315** Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

GHS07

Conseil de prudence

- P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un **médecin**.

1999/45/CE Le produit contient un réducteur de Chrome VI, la période d'efficacité déclarée est celle indiquée sur le récipient.